


TE•CH

TradeTECH

Isolation

Eurobatex



Composant de système pour l'isolation thermique et isolation acoustique dans les applications industrielles. Utilisable principalement à l'extérieur grâce à une isolation résistante aux UV et aux intempéries.

Caractéristiques et application

- Type de matériau : mousse élastomère souple granulée (FEF), maintenue par un liant en résine polyuréthane.
- Gamme de produits : panneaux disponibles dans une série d'épaisseurs de 10 à 40 mm. Disponible avec une densité de 160 kg/m³ ou 240 kg/m³ (tolérance -20 +120 kg/m³). D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.
- Absorption acoustique

Technische Daten:


Propriétés physiques	Résultat obtenu	Unité
Plage de température de fonctionnement	-45 °C +110 °C	–
Réaction au feu Norme européenne	C-s3,d0	EN 13501-1
Absorption acoustique (α) 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 5000 Hz.	Thk. 25 mm, Δ 240 Kg/m ³ 0,26 0,70 0,90 0,85 0,85 0,85	UNI EN ISO 354



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



Follow us

TE•CH