


TE•CH

TradeTECH

Isolation

# Certus TS35



**L'isolation Certus TS35 a été développée par TECH AG en collaboration avec la société Sager et est disponible en exclusivité chez TECH AG. Elle est utilisée pour l'isolation intérieure des éléments de canalisation TECH. En plus de l'isolation thermique, l'isolation a également un effet d'isolation acoustique.**

# Forme de livraison:

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
25	1250	15000

# Caractéristiques:


Description	Données				Unité				Norme
Densité brute	ca. 35				kg/m <sup>3</sup>				EN 1602
Réaction au feu	A1				–				EN 13501-1
Température limite d'application	≤ 250				°C				EN 14706
Charge d'essai	250				Pa				EN 14706
Diffusion de la vapeur d'eau	1				μ				EN 12086
Classe de tolérance d'épaisseur	T2				mm				EN 823
Absorption d'eau	WS 1				kg/m <sup>2</sup>				EN 1609
Teneur en ions chlorures	≤ 10				mg/kg				EN 13468
Résistance à l'écoulement (en fonction de la longueur)	> 5 (AF5)				kPa·s/m <sup>2</sup>				EN 29053
Conductivité thermique $\lambda_{N,P}$	T	[°C]	0	50	100	150	200	250	EN 12667
	$\lambda$	[W/mK]	0.031	0.039	0.048	0.060	0.073	0.089	



**TECH AG**  
Industriezone Hofmatt 19  
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch  
T +41 62 956 60 30



Follow us

TE•CH